

Nazwa	Opis	Lepkość (cP)	Współczynnik refrakcji	Twardość	Skurcz objętościowy	Przepuszczalność w 570 nm
<b>9701</b>	Niska lepkość, niski skurcz, nie żółknący, doskonała naprawialność, dobra odporność na szoki termiczne, adhezja do wielu substratów	200	1,50	OO-70	4,9%	99%
<b>9702</b>	Niski skurcz, nie żółknący, doskonała naprawialność, dobra odporność na szoki termiczne, adhezja do wielu substratów	950	1,49	OO-70	4,2%	100%
<b>9703</b>	Konsystencja żelu, niski skurcz, nie żółknący, doskonała naprawialność, dobra odporność na szoki termiczne, adhezja do wielu substratów	30 000	1,48	OO-80	4,2%	97%