

Produkt	Ilość składników	Kolor	Lepkość [cP]	Twardość	Czas działania, temp. pokojowa	Utwardzanie w temp. pokojowej, godziny	Utwardzanie w temp. 125 ⁰ [C] minuty	Przewodność cieplna w 25 ⁰ C, [W/mK]	Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]
SE 4422	1	Szary	200 000	A 69	<10 minut	144	-	0,9	14,3
SE 4486	1	Biały	19 000	A 78	<4 minut	120	-	1,53	13
SE 9184	1	Biały	Pasta	A 72	b.d.	48	-	0,84	20
SE 4450	1	Szary	61 000	A 95	b.d.	-	90	1,97	24
1-4174	1	Szary	58 000	A 92	b.d.	-	30	1,9	16,7
Q1-9226	2	Szary	50 000	A 66	16 godzin	-	45	0,74	25
3-6751	2	Szary	10 000	A 67	2 godziny	-	40	1,1	18