

Produkt	Forma produktu	Kolor	Lepkość [cP]	Czas utwardzania w temp. pokojowej	Utwardzanie pod wpływem temperatury [minuty]	Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]
527	2 składniki, RT/T cure	Czysty	425	24h/> 1 tydzień	30/200 w 100°C 20/75 w 125°C 10/35 w 150°C	15,1
3-6655	1 składnik, heat cure	Czysty	715	NA	20/50 w 125°C	20,5
3-4207	2 składniki, RT/T cure	Przezroczysty zielony	425	15min/90min	-	16,5
Q3-6679	2 składniki, RT/T cure	Czysty	1150	24h/>1 tydzień	20/120 w 100°C	-